

一液ウレタン溶剤系プライマー

F★★★★

フローンプライマーU 2

湿気硬化型 1 液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート、モルタル面用プライマーです。低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。

特 長

1. 低温硬化性に優れています。
ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。
2. 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。

用 途

1. 新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー
2. フローン防水材寒冷地用プライマー

上塗り可能製品

フローン # 11
フローン # 11 ロール用
フローン # 12
フローン 01 X
エコフローン # 12
フローンシーリング

上塗り可能製品の詳細は各商品のカタログをご参照下さい。

容量・荷姿・塗装面積

荷 姿	塗 装 面 積	
16kg (石油缶入り)	0.2kg / m ²	80m ² / 1回塗り
4kg (4kg 角缶入り)	0.2kg / m ²	20m ² / 1回塗り



東日本塗料 株式会社

標準施工仕様

工程	材料名	使用量 kg / m ²	上塗り可能時間 (23℃)	備考
1	素地調整	-----	-----	ゴミ、ホコリ等の異物は、完全に除去。
2	フローンプライマーU2	0.2	2～24時間	原液のまま、ローラー、ハケにて塗布。
3	フローン防水材	弊社防水材カタログをご参照下さい。		

注意事項

施工上の注意事項

- 旧塗膜または、異物付着等の下地処理については、当社までご連絡下さい。
- 他社製品を上塗りする場合には、充分テストの上ご使用下さい。
- ゴミ、ホコリ等の異物は施工前に清掃を行い、完全に除去して下さい。
- コンクリート、モルタルの養生不足は水分の影響により、フクレが発生、またアルカリの影響により、密着不良をまねく場合があります。従って、含水率が高周波水分計ケット社製 HI-520・HI-520-2 で測定し、コンクリートレンジの表示値が5%以下、かつpH9.5以下になってから施工して下さい。
- 気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないで下さい。硬化時間、硬化後の性能は、施工時の温度に大きく影響されます。
- フローンプライマーU2を塗布後、24時間(23℃)以上経過しますと、上塗りが層間剥離を起こす恐れがありますので、24時間以上経過した場合には、目荒らしを行い、再度フローンプライマーU2を塗布してから上塗りを施工して下さい。(施工時に降雨にあった場合も同様の処理をして下さい)
- 原液のまま、中毛ローラー、ハケ等にて塗装して下さい。
- 施工時には、引火、爆発、中毒等の事故防止の為、充分な換気をし、発火原因となる電気溶接、ガス溶断との平行作業は避けて下さい。
- 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時及び施工後の換気を充分に行って下さい。

取り扱い上の注意事項

- フローンプライマーU2は、湿気硬化型 1 液ウレタン樹脂ですので、空気中の湿気と反応します。開缶後は、速やかに使い切して下さい。
- 材料は、冷暗所に保管し、火気には充分注意して下さい。
また、施工現場での保管は、雨等が当たらないようにし、外部の野積みは避けて下さい。
- 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 直接皮膚に触れないよう充分注意して下さい。もし触れた場合は、ウエス等で十分に拭き取り、中性洗剤で洗って下さい。
- 材料の保管、取り扱いについては、消防法、労働安全衛生法、その他に基づき充分な管理をお願いします。
- 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄する時は産業廃棄物として処理して下さい。

- ※ アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸器系疾患を有する人は、取扱いを避けて下さい。
(呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります。)
容器に表示されている注意事項をご参照の上、安全に施工して下さい。
詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。
- ※ SDSは弊社HPにて閲覧、ダウンロードしていただけます。トップページから製品情報のページにアクセスし、各種SDS一覧をご参照ください。

●お問い合わせは.....



東日本塗料株式会社

本社	〒124-0006 東京都葛飾区堀切 3丁目 25番 18号	TEL. 03(3693)0851(代)	FAX. 03(3697)2306
埼玉工場	〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎 1丁目 13番地	TEL. 0480(65)1515(代)	FAX. 0480(65)1518
仙台営業所	〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野 1丁目 4番 20号	TEL. 022(291)7372(代)	FAX. 022(291)7320
新潟営業所	〒950-0871 新潟市東区山木戸 3丁目 7番 9号	TEL. 025(273)5749(代)	FAX. 025(274)6730
静岡営業所	〒422-8037 静岡市駿河区下島 128番地-1	TEL. 054(238)8061(代)	FAX. 054(238)8063