

Crystal Neo 容量・荷姿

品名	容量	荷姿	標準塗布量	標準塗装面積
クリスタルネオ	4 kg	ポリ缶	0.2 ~ 0.3 kg / m ²	13.3 ~ 20 m ²
	4 kg × 4 缶	ポリ缶 (段ボール)		53.2 ~ 80 m ² (4 缶)

Crystal Neo 基材の種類別塗布量目安

基材	塗布量の目安
コンクリート、モルタル等	0.2 ~ 0.25 kg / m ²
ブロック、レンガ等	0.25 ~ 0.3 kg / m ²

Crystal Neo 工法

工程	材料名	使用量 (kg / m ²)	上塗り可能時間 (23℃)	備考
1	クリスタルネオ	0.1 ~ 0.15	追っかけ塗り	原液のまま、中毛ローラー、ハケにて塗布。
2	クリスタルネオ	0.1 ~ 0.15	24 時間以上	

Crystal Neo 施工上の注意事項

- ご使用前に容器を良く振って混ぜてください。
- 吸い込みの多い素地については、効果を発揮させるために吸い込みが無くなるまで塗布してください。
- 素地の種類によっては風合いが変わる場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
- 吸い込みが少ない素地など、被塗物の種類によっては撥水効果が出にくい場合がありますので、事前に試し塗りを行ってください。
- 気温 5℃以下、湿度 80%以上、強風時での施工は控えてください。
- 躯体温度が 10℃以下になりますと撥水効果の出現が極端に遅くなりますので予めご承知おください。
- 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、塗装時の養生はしっかりと行ってください。
- 直接皮膚に触れないように十分注意してください。もし、触れた場合は、ウエス等で充分に拭き取り、中性洗剤で洗ってください。
- 水性タイプですので凍結には注意してください。
- 直射日光を避け、子供の手が届かない所に保管してください。
- その他、取り扱い上での注意に関しては SDS をご参照ください。SDS は弊社 HP にて閲覧、ダウンロードしていただけます。トップページから製品情報のページにアクセスし、各種 SDS 一覧をご参照ください。

●お問い合わせは・・・

 **東日本塗料株式会社**

本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切 3-25-18 TEL03(3693)0851 (代) FAX03(3697)2306
 埼玉 工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南藤崎 1-13 TEL0480(65)1515 (代) FAX0480(65)1518
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野 1-4-20 TEL022(291)7372 (代) FAX022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟市東区山木戸 3-7-9 TEL025(273)5749 (代) FAX025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡市駿河区下島 128-1 TEL054(238)8061 (代) FAX054(238)8063

URL <https://www.hnt-net.co.jp/> CATALOG No.2 '23.07

※ 製品改良のため、予告なく仕様、性能、カタログ内容を変更する場合があります。
 ※ 諸官公庁等の特記仕様がある場合には、それを最優先にしてください。

特殊シロキサンハイブリッド型 水性汚染防止剤

Crystal Neo

クリスタルネオ

HIGASHI NIPPON PAINT PRODUCTS

