

スーパートップ遮熱 遮熱塗料 (屋根用)

日射反射率及び明度

色名
日射反射率(%) (明度)

白 87.4% (95.0)	D-104 83.0% (86.6)	D-103 85.3% (87.2)	D-124 84.3% (86.4)	N-85 82.0% (85.0)
D-125 84.4% (89.1)	D-122 83.6% (85.4)	D-223 69.0% (64.9)	A-5 サンドベージュ 69.7% (62.3)	クールグレー・沖グレー 82.0% (83.6)
アクアブルー 85.7% (77.9)	沖グリーン 82.0% (82.8)	A-1 マスカットグリーン 61.7% (54.1)	沖縄瓦色 64.9% (54.1)	A-4 フォックスグレー 64.9% (57.7)
ブルーグレー 75.9% (70.9)	A-3 フレッシュグリーン 58.3% (50.2)	A-2 エメラルドグリーン 48.5% (38.0)	A-6 スカーレットブラウン ・R-4 アカサビ 47.7% (33.4)	B-7 セメントグレー 62.8% (55.8)
B-23 ウォーターブルー 75.3% (68.9)	R-1 グリーン 51.8% (38.0)	R-9 ゴールデンブロンズ 45.7% (33.2)	R-11 ラシッドレッド 51.2% (32.9)	R-13 グレー 60.5% (45.2)
B-25 マリンブルー 68.2% (42.1)	B-6 ハンターグリーン 48.2% (32.5)	R-12 チェスナットブラウン 45.1% (26.2)	R-16 マルーン 45.3% (20.6)	N-30 49.3% (30.0)
R-14 オーシャンブルー 56.3% (31.7)	R-2 ダークグリーン 45.8% (26.9)	R-15 ダークチョコレート 44.5% (18.5)	R-5 チョコレート 44.0% (18.2)	R-17 ディープグレー 49.4% (25.4)
R-3 コバルト 50.0% (18.0)	R-10 ウェザードグリーン 47.6% (24.8)	R-18 コーヒーブラウン 45.8% (16.4)	R-19 ダークブラウン 46.9% (20.7)	R-7 スレートブラック 43.7% (7.5)

※日射反射率は近赤外波長域の値です。(JISK5602準拠)
※数値は社内実験データであり、保証値ではありません。

 **東日本塗料株式会社**



本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-25-18 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306
 埼玉工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-13 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-4-20 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟市東区山木戸3-7-9 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡市駿河区下島128-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063