


# フローン防滑用骨材シリーズ

製品	容量	粒度分布 (メッシュ)	備考
フローンプラチップ	2 k g	50~200	トップコートローラー工法用
フローンプラチップL	2 k g	20~80	トップコートローラー工法用
フローン硅砂 5号	15 k g	20~48	防滑仕上用
フローン硅砂 6号	15 k g	20~70	防滑仕上用
フローン硅砂 7号	15 k g	48~280	防滑仕上用

※ 詳しくは各カタログをご参照下さい。

## トップコート塗装例



塗料	フローン <sup>®</sup> ラチップ <sup>®</sup>		フローン <sup>®</sup> ラチップ <sup>®</sup> L	
	ローラー施工		ローラー施工	
	希釈率 (%)	添加量 (%)	希釈率 (%)	添加量 (%)
AUコート	30	2~5	30	2~5
弾性トップ <sup>®</sup> 14	50	2~5	50	2~5
スパー <sup>®</sup> トップ <sup>®</sup> 遮熱	10~20	2~5	15	2~5

例 フローン<sup>®</sup>ラチップ<sup>®</sup> L ローラー施工

## ●お問い合わせは… 東日本塗料株式会社

本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-25-18 TEL. 03 (3693) 0851 (代) FAX. 03 (3697) 2306  
 埼玉工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-13 TEL. 0480 (65) 1515 (代) FAX. 0480 (65) 1518  
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-4-20 TEL. 022 (291) 7372 (代) FAX. 022 (291) 7320  
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟市東区山木戸3-7-9 TEL. 025 (273) 5749 (代) FAX. 025 (274) 6730  
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡市駿河区下島128-1 TEL. 054 (238) 8061 (代) FAX. 054 (238) 8063  
 北海道出張所 / TEL. 090 (8586) 2214 (代) FAX. 03 (3697) 2306  
 インターネットホームページ / <http://www.hnt-net.co.jp>