

エポキシ薄膜床用塗料

ソルエポ90
ソルエポ抗菌

美しく清潔な環境を求められる床に

ソルエポ90は2液溶剤型エポキシ薄膜床用塗料です。
耐油、耐薬品性、耐摩耗性に優れ、長期にわたり、発塵を防ぎます。
ローラー施工のため、広い面積でも短時間で簡単に施工できます。

特長

- 耐薬品性・耐油性 | エポキシ樹脂の特性により耐溶剤・耐酸・耐アルカリ・耐油性に非常に優れています。
- 密着性・耐摩耗性 | コンクリート・モルタル面と強力に密着し、優れた耐摩耗性で床面を保護します。
- 防 塵 性 | コンクリート・モルタルの劣化や発塵、外部からの汚れやホコリの付着を防ぎます。
- 美 装 性 | 生産効率を高め、事故防止、機械保全、品質管理に効果を発揮します。
- 抗 菌 性 | ソルエポ抗菌使用。有害な微生物から建物を守ります。

用途

内部モルタル・コンクリート床面用

- 工場
- 廊下・階段
- 倉庫
- 駐車場
- 研究室
- 配送センター

色相

※色相はフローン床材共通色見本帳をご参照下さい。

※ソルエポ抗菌はすべて受注生産

常備色(6色)

A-1/マスカットグリーン

A-2/エメラルドグリーン

A-3/フレッシュグリーン

A-4/フォックスグレー

A-5/サンドベージュ

A-6/スカーレットブラウン

標準色(15色)

※受注生産

指定色













※イエロー・赤系等の明度及び彩度の高い色を塗装する場合は、上塗り工程1層目に共色(調色品:白=1:1混合品)の塗装をおすすめします。また、十分な仕上りを得るためには、塗り重ね回数が多くなる場合がありますので、ご注意下さい。

容量・配合比・塗装面積

品名	容 量			配合比(重量比)		標準塗装面積
	A液	B液	セット	A液	B液	
ソルエポ90 ソルエポ抗菌	15kg	3kg	18kg	5	1	0.15kg/㎡×2回塗りで60㎡
	5kg	1kg	6kg			0.15kg/㎡×2回塗りで20㎡
ソルエポシンナー	16ℓ			希釈割合 30%		18kgセットに対し5kg 6kgセットに対し2kg
	4ℓ					

標準工法

ソルエポ抗菌 (※各工法のソルエポ90を
ソルエポ抗菌にかえてご使用下さい。)

工 法 名		工程	材 料 名	使用量 (kg/㎡)	上塗可能時間 (23℃)	備 考
1 	SEコーティング工法 (総合塗膜厚0.2mm)	1	フローンプライマーH	0.2	2~24時間	A液:B液=1:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		2	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	5~48時間	A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、ソルエポシンナーにて30%希釈し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		3	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	12時間以上 (軽歩行開放時間)	
2 	SE-Pコーティング工法(新設時) (総合塗膜厚0.25mm)	1	フローンプライマーH フローンパウダー	0.2 0.1	2~24時間	A液:B液=1:1(重量比)の割合で計量、電動攪拌機にて攪拌したプライマーHを1に対し、フローンパウダーを0.5(重量比)の割合で計量し、混合、攪拌後、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		2	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	5~48時間	A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、ソルエポシンナーにて30%希釈し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		3	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	12時間以上 (軽歩行開放時間)	
		1	フローンプライマーH	0.2	2~24時間	A液:B液=1:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		2	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	直後	A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、ソルエポシンナーにて30%希釈し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
3 	SE防滑工法 (総合塗膜厚1.2mm)	3	フローン珪砂6号 又は7号(追吹付)	0.3	12~24時間	工程2の直後、リシガン(口径3mm~4mmφ)にてフローン珪砂6号又は7号を散布。硬化後、余剰なフローン珪砂を除去。
		4	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.2 0.06	5~48時間	A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、ソルエポシンナーにて30%希釈し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		5	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.2 0.06	12時間以上 (軽歩行開放時間)	
4 	SEブラチップ仕上 (総合塗膜厚0.9mm)	1	フローンプライマーH	0.2	2~24時間	A液:B液=1:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		2	ソルエポ90 ソルエポシンナー フローンブラチップ	0.15 0.05 0.0075	5~48時間	A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌したソルエポ90を1に対し、フローンブラチップを5%計量、混合し、ソルエポシンナーで30%希釈し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		3	ソルエポ90 ソルエポシンナー フローンブラチップ	0.15 0.05 0.0075	12時間以上 (軽歩行開放時間)	
5 	SE-OLコーティング工法 (総合塗膜厚0.3mm)	1	床面の確認	—	—	油泥がある場合は、除去。
		2	フローン ※ オイルクリーナー(洗浄)	0.5	1日以上	希釈液をモップに含ませ、床面に塗り広げ、約5分間放置し、その後ポリッシャーまたは、デッキブラシで充分洗浄する。汚水油泥は、スクイジーで取り除き、再度床面を温水が水で洗浄、乾燥させる。
		3	フローン 油面用プライマー	0.2	3~24時間	フローン油面用プライマーの3成分を混合、電動攪拌機にて攪拌し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		4	フローン 油面用プライマー	0.2	3~24時間	
		5	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	5~48時間	A液:B液=5:1(重量比)の割合で計量、混合、電動攪拌機にて攪拌後、ソルエポシンナーにて30%希釈し、中毛ローラー、ハケにて塗布。
		6	ソルエポ90 ソルエポシンナー	0.15 0.05	12時間以上 (軽歩行開放時間)	

※汚染状態により希釈倍率、使用量が変わります。詳細はフローンオイルクリーナーカタログをご参照下さい。