

厚生労働省指針13物質
文部科学省基準6物質
非配合

環境配慮型

F★★★★

高浸透型エポキシ変性カチオン系水性プライマー

アスファルトシングル面用プライマー

◆ 特長

1. 密着性

アスファルトシングル面に対して優れた密着力を発揮します。上塗り適正も幅広く使用できます。

2. 水性

下地(旧塗膜)を侵すことはありません。安心して改修塗装ができます。また、水性なので火気の心配がなく、管理が容易で安全です。

◆ 容量・荷姿・使用量・塗装面積

容量・荷姿	標準使用量 (kg/m ² ・回)	標準塗装面積 (m ² /缶)
15kg 石油缶	0.2~0.3	1回塗りで50~75
4kg ポリ缶		1回塗りで13~20

◆ 乾燥時間

5~10℃	6時間以上
10~20℃	4時間以上
20~35℃	2時間以上
35℃以上	1時間以上

◆ 用途

アスファルトシングル面
各種旧塗膜面
など

◆ 上塗適正

- ツインコートアクアHB
- シリコン水性カワラ
- シリコンクール
- 一般水性塗料

◆ 標準工法

工程	材料名	使用量(kg/m ²)	希釈率(%)	塗装方法	塗装回数	上塗り可能時間(23℃)
素地調整	※下地の脆弱、風化箇所、表面の油、ゴミ、ホコリ、コケ等は、高圧水洗、サンダー、ワイヤーブラシ等にて取り除いて下さい。充分清掃して下さい。 ※プライマーの使用量は標準値です。 アスファルトシングルの劣化度合によって塗装回数・使用量が増加する可能性があります。					
下塗	アスファルトシングル面用プライマー	0.2~0.3	無希釈	中毛ローラー 刷毛 エアレスなど	1~2	2時間以上
上塗	各種水性塗料	個別カタログを参照				

◆ 施工上の注意事項

- よくかき混ぜて均一な状態にしてから使用して下さい。
- 気温及び躯体温度5℃以下、湿度80%以上あるいは結露している条件下での施工は密着不良、ひび割れなどの原因となりますので避けて下さい。
- 塗装後翌日まで降雨、降雪などの心配がある場合は、施工を避けて下さい。
- 冬期の施工は夜露、結露の発生が考えられますので、午後3時以降の作業は避けて下さい。
- 夜露、高湿度などで被塗物が結露している場合は、ウエスなどで拭き取り、乾燥させてから塗装して下さい。
- 上塗りに溶剤系塗料は使用できません。
- カチオン系塗料ですので他の塗料との混合はできません。
- アスファルトシングル面は凹凸が激しいため、プライマー、トップコートの標準使用量が増えます。塗料溜まりができないように注意して施工して下さい。
- 中毛ローラー、刷毛などの施工具は、他の塗料との共用を避け、使用後は十分に水洗いを行って下さい。
- 他の容器に移す場合はプラスチック容器を使用して下さい。
金属容器を使用するとサビが発生する可能性があります。
- 金属部への塗装は行わないで下さい。また、被塗面のまわりに金属部材がある場合は、塗料が付着しないように養生を行って下さい。
- 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時及び施工後の換気を充分に行って下さい。
- 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときは、産業廃棄物として処理して下さい。
- 塗料、塗装具などを洗浄した廃液は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼす恐れがありますので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関連する法規に従って処理を行うか、許可を受けた産業廃棄物業者に委託して処理して下さい。

※取り扱い上の注意については、容器に表示された注意事項をご参照下さい。

※アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸器系疾患を有する人は、取り扱いを避けて下さい。

※詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

※SDSは弊社HPにて閲覧、ダウンロードしていただけます。トップページから製品情報のページにアクセスし、各種SDS一覧をご参照下さい。

●お問い合わせは……

東日本塗料株式会社



本社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切3-25-18 TEL.03(3693)0851(代) FAX.03(3697)2306
 埼玉工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎1-13 TEL.0480(65)1515(代) FAX.0480(65)1518
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-4-20 TEL.022(291)7372(代) FAX.022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟市東区山木戸3-7-9 TEL.025(273)5749(代) FAX.025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡市駿河区下島128-1 TEL.054(238)8061(代) FAX.054(238)8063



※製品改良のため、予告なく仕様、性能、カタログ内容を変更する場合があります。
 ※諸官公庁等の特記仕様がある場合には、それを最優先して下さい。

URL <https://www.hnt-net.co.jp>

CATALOG NO.1 '23.05.5000