

1 液ウレタン溶剤系プライマー

F★★★★★

フロンプライマーUS

フロンプライマーUSは、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。軟質強靱で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の上に再度施工する場合に使用する塗り重ね用プライマーです。

特 長

1. 軟質強靱で密着性に優れています。
下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。
2. 作業性に優れています。(無希釈タイプ)
シンナー希釈の必要がなく、ハケ、ローラー施工ができます。
3. 乾燥性に優れています。
塗布後3時間(23℃)から24時間(23℃)以内で上塗りが可能です。

用 途

旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗替え用

上塗り可能製品

防水材	床材
フローン#11	フローン22
フローン#11ローラー用	AUコート
フローン#12	フローンシーリング
フローン01	
シートトップ#100	
シートトップ#200	
遮熱シートトップ100	
遮熱シートトップ200	
弾性トップ14	
スーパートップ遮熱	
エコトップ	
エコトップ遮熱	

容量・荷姿・塗装面積

容 量	塗 装 面 積
15kg(石油缶入り)	0.15kg/m ² 100m ² /1回塗り
5kg(石油缶半缶入り)	0.15kg/m ² 33m ² /1回塗り



東日本塗料株式会社

標準施工仕様

工程	材料名	使用量 kg/m ²	上塗可能時間 (23℃)	備 考
1	素地調整 (ウレタン系下地)	-----	-----	ゴミ、ホコリ等の異物は、完全に除去。
2	フロンプライマーUS	0.15	3～24時間	原液のまま、ローラー、ハケにて塗布。
3	ウレタン系防水材 ウレタン系床材 ウレタン系トップコート			

注意事項

施工上の注意事項

1. 旧塗膜または、異物付着等の下地処理については、当社までご連絡下さい。
2. 他社製品を上塗りする場合には、充分テストの上ご使用下さい。
3. ゴミ、ホコリ等の異物は施工前に清掃を行い、完全に除去して下さい。
4. 旧塗膜防水層にフクレ、ハガレ等の欠陥が生じている場合は、カッターナイフ等を使用し、除去、素地を乾燥させ、フロンプライマーUS:フロンパウダー=1:1にて混合、攪拌したプライマーを塗布後、フロンシーリングもしくはフロン防水材にて充填し、ガラスクロスにて補強して下さい。
5. 旧塗膜防水層に破断等の欠陥が生じている場合は、カッターナイフ等で旧塗膜の一部を除去し、素地の構造クラックをVカッター等でUカットして乾燥させ、フロンプライマーUSを塗布後、フロンシーリングにて処理し、ガラスクロスにて補強して下さい。
6. 旧塗膜防水層及び床材にトップコートがある場合は、トップコートの密着の有無を確認後、密着不良のトップコートを可能な限り除去、フロンプライマーUSを塗布し、チヂレが発生した場合は、チヂレ箇所を除去後、再度フロンプライマーUSを塗布して下さい。
7. 気温5℃以下、湿度80%以上では施工しないでください。硬化時間、硬化後の性能は、施工時の温度に大きく影響します。
8. フロンプライマーUSを塗布後、24時間(23℃)以上経過しますと、上塗りが層間剥離を起こす恐れがありますので、24時間以上経過した場合には、目荒らしを行い、再度フロンプライマーUSを塗布してから上塗りを施工して下さい。(施工時に降雨にあった場合も同様の処理をして下さい。)
9. 施工時には、引火、爆発、中毒等の事故防止の為、十分な換気をし、発火原因となる電気溶接、ガス溶断との平行作業は避けて下さい。
10. 動植物に影響を及ぼす可能性がありますので、施工時及び施工後の換気を充分に行なって下さい。

取り扱い上の注意事項

1. フロンプライマーUSは、湿気硬化型一液ウレタン樹脂ですから、空気中の湿気と反応します。開缶後は、速やかに使い切して下さい。
2. 材料は、冷暗所に保管し、火気には充分注意して下さい。
また、施工現場での保管は、雨等が当たらないようにし、外部の野積みは避けて下さい。
3. 目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
4. 直接皮膚に触れないよう充分注意して下さい。もし触れた場合は、ウエス等で十分に拭き取り、中性洗剤で洗って下さい。
5. 材料の保管、取扱いについては、消防法、労働安全法、その他に基づき充分な管理をお願いします。
6. 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときは産業廃棄物として処理してください。

※ アレルギー性等の特異体質、皮膚過敏症や呼吸器系疾患を有する人は、取扱いを避けて下さい。(呼吸困難や喘息を引き起こす恐れがあります。)

容器に表示されている注意事項をご参照の上、安全に施工して下さい。

詳細な内容が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

●お問い合わせは.....



東日本塗料株式会社

本 社 / 〒124-0006 東京都葛飾区堀切 3丁目 25番 18号 TEL. 03(3693)0851(代) FAX. 03(3697)2306
 埼玉 工場 / 〒347-0017 埼玉県加須市南篠崎 1丁目 13番地 TEL. 0480(65)1515(代) FAX. 0480(65)1518
 仙台営業所 / 〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野 1丁目 4番 20号 TEL. 022(291)7372(代) FAX. 022(291)7320
 新潟営業所 / 〒950-0871 新潟市東区山木戸 3丁目 7番 9号 TEL. 025(273)5749(代) FAX. 025(274)6730
 静岡営業所 / 〒422-8037 静岡市駿河区下島 128番地-1 TEL. 054(238)8061(代) FAX. 054(238)8063

* 製品改良のため予告なく、仕様、性能を変更する場合がございます。